

SPEEDY BAND



BANDĂ MONOADEZIVĂ UNIVERSALĂ FĂRĂ PELICULĂ DE SEPARARE

POZARE RAPIDĂ

Poate fi aplicată și în interior și în exterior, garantează o sigilare rapidă și sigură pe cele mai răspândite suporturi.

SUSTENABILĂ

Lipsa peliculei de separare echivalează cu o cantitate mai mică de deșeururi de eliminat.

COMPOZIȚIE

suport

folie din polietilenă (PE)

adeziv

acrilic reticulat UV fără solvenți

armătură

grilaj de ranforsare din poliester

adeziv

acrilic reticulat UV fără solvenți



DATE TEHNICE

| Proprietăți | standard | valoare | conversie USC |
|--|------------|----------------|----------------|
| Grosime totală | AFERA 5006 | 0,245 mm | 10 mil |
| Adezivitate pe oțel | AFERA 5001 | ≥ 25 N/25 mm | ≥ 5.71 lbf/in |
| Adezivitate pe polietilenă | EN 12316-2 | ≥ 12,5 N/25 mm | ≥ 2.86 lbf/in |
| Rezistență la rupere | EN 12317-2 | ≥ 90 N/50 mm | ≥ 10.28 lbf/in |
| Transmisie a vaporilor de apă (Sd) | EN 1931 | 40 m | 0.09 US perm |
| Rezistență la razele UV | - | 6 luni | - |
| Impermeabilitate la apă | - | conform | - |
| Temperatură de aplicare | - | -10 / +30 °C | +14 / +86 °F |
| Rezistență termică | - | -40 / +80 °C | -40 / +176 °F |
| Temperatură de depozitare ⁽¹⁾ | - | +5 / +30 °C | +41 / +86 °F |
| Prezență solvenți | - | nu | - |
| Clasificare VOC Franța | ISO 16000 | A+ | - |

⁽¹⁾Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit.
Clasificare a deșeurii (2014/955/EU): 08 04 10.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

| COD | B | L | B | L | |
|-----------|------|-----|------|------|----|
| | [mm] | [m] | [in] | [ft] | |
| SPEEDY60 | 60 | 25 | 2.4 | 82 | 10 |
| SPEEDY300 | 300 | 25 | 11.8 | 82 | 2 |

DOMENII DE APLICARE



PRODUSE ASOCIATE



SPEEDY ROLL
pag. 326

GAMĂ



SPEEDY60



SPEEDY300



UȘOR DE SMULS

Se poate smulge foarte ușor, datorită marginilor zimțate ce facilitează ruperea dirijată a benzii, fără a folosi foarfeci sau cuttere.

UNIVERSAL

Viteză și bună forță de adeziune pe cele mai răspândite materiale de construcție.